

תעודת בדיקה מספר 8811216663

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליאון ברקאי תעשיות (1993) בע"מ
מענו : ד.נ. מנשה ברקאי 37860
תאריך ההזמנה : 08/09/21

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : פולינום BARRIER+רשת תאורו; רדיד דמוי אלומיניום
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 08/09/21 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג, מיוני 1997, גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2007

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (1998) כדלהלן:

דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
הערות -

כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2008/11/09

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גורה חסרדו

תפקידו: מהנדס MSC, ראש ענף

תאריך: 2008/11/06

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, ענף אש: טל' 03-6465190, ענף אש: טל' 03-6465059

תעודת בדיקה מספר 8811216663

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה : 90.4X26.5 ס"מ ועובי כולל של כ - 0.2 מ,מ

מסה ליחידת שטח : כ - 159 ג"ר/מ"ר.

דוגמת רדיד דמוי אלומיניום המכונה ע"י המזמין :
דגם פולינום BARRIER + רשת
שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו תלוי

תעודת בדיקה מספר 8811216663

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	6.0	4.0	6.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר			3	

מספר התעודת הבדיקה 8811216663